



2016150150Z

检 验 报 告

Test Report

产品名称：普通纸面石膏板

型号规格：PC2400×1200×9.5

委托单位：泰山石膏有限公司

检验类别：委托检验




山东省玻璃纤维及石膏制品质量监督检验中心

检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

产品名称	普通纸面石膏板	检验类别	委托检验
委托单位	泰山石膏有限公司	型号规格	PC2400×1200×9.5
生产单位		样品等级	合格品
委托单位地址	山东省泰安市岱岳区大汶口	商标	红圣
送样地点	本中心	送样日期	2020-08-29
抽样基数	/	生产日期	2020-08-26
样品数量	5 张	检验日期	2020-08-30~2020-09-05
样品特征和状态	板状/完好	检验要求	检验项目见报告附页
检验依据	GB6566-2010 建筑材料放射性核素限量 GB/T9775-2008 纸面石膏板		
检验结论	该样品按 GB6566-2010 及 GB/T 9775-2008 标准检验合格。  (检验报告专用章) 报告签发日期: 2020年9月6日		
备注	仅对来样负责。		


批准:



审核:



主检:



山东省玻璃纤维及石膏制品质量监督检验中心

检 验 报 告 (续 页)

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定	
1	外观质量		/	板面平整,不得有影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损、污痕等缺陷。	符合	合格	
2	尺寸偏差	长度	mm	$\begin{matrix} 0 \\ -6 \end{matrix}$	-2	合格	
		宽度		$\begin{matrix} 0 \\ -5 \end{matrix}$	-1	合格	
		厚度		± 0.5	0.5	合格	
3	楔形棱边宽度		mm	30~80	42	合格	
4	楔形棱边深度		mm	0.6~1.9	1.4	合格	
5	对角线长度差		mm	≤ 5	2	合格	
6	面密度		kg/m ²	≤ 9.5	5.5	合格	
7	断裂荷载	纵向	N	平均值	≥ 400	414	合格
				最小值	≥ 360	390	
		横向		平均值	≥ 160	172	
				最小值	≥ 140	162	
8	硬度	棱边	N	≥ 70	124	合格	
		端头			103		
9	抗冲击性		/	经冲击后,板材背面应无径向裂纹。	符合	合格	
10	护面纸与芯材粘结性		/	护面纸与芯材应不剥离。	符合	合格	
11	放射性核素限量	I _{Ra}	/	≤ 1.0 (A类)	未检出	合格	
		I _γ		≤ 1.3 (A类)	未检出		